

<b>Technical Data Sheet</b>	Fecha revisión: 01.01.11
	<b>0226-LF-01</b>
<b>CARGA BAJO PESO LIGHT FILLER LF-01</b>	

### ESPECIFICACIONES

SiO <sub>2</sub> % típico	35,5 %
CO <sub>2</sub> % típico	23,3 %
CaO % típico	20,0 %
MgO % típico	12,1 %
Na <sub>2</sub> O % típico	7,0 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> % típico	1,5 %
K <sub>2</sub> O % típico	0,6 %

### OTROS:

Aspecto	Mezcla heterogénea de cargas minerales
Densidad	1,00-1,20 Kg/l

Humedad (%)	0.05 – 0.5
-------------	------------

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Dureza mohs:	3,5-4,0
--------------	---------

Granulometría típica:	
d10	14 μm
d50	540 μm
d90	1100 μm